




3685 **ACCELERATEUR PU**

-  **DEFINITION**..... Additif permettant d'accélérer le durcissement des systèmes polyuréthanes
-  **DESTINATIONS**..... Apprêts et finitions polyuréthanes
NE PAS utiliser dans les vernis (risque de jaunissement)
-  **APPLICATION**..... L'accélérateur PU 3685 est à utiliser au moment de la préparation de la peinture (peinture + durcisseur + diluant)
La dosologie habituelle se situe entre 0.5 et 0.8 % (soit 1 bouchon du bidon / litre de peinture prête à l'emploi)

 **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUS FORME DE LIVRAISON (température 20 C)**

COULEUR	: Incolore
ASPECT	: Liquide
DENSITE	: 0,93 (± 0,03)
E.S. POIDS	: 21 % (± 2%)

 **REMARQUES**

IMPORTANT : l'accélérateur PU 3685 augmente la rapidité de "prise" de la peinture mais diminue la durée de vie en pot du mélange

 **SECURITE ET ENVIRONNEMENT**

COV : 730 g/l sur le produit livré

Consulter la fiche de données de sécurité