



6224
NOIR SEMI-MAT POLYURETHANE

TABLEAU DES VALEURS DE BRILLANTS



MELANGE EN POIDS		BRILLANCE		
Base PU 6250 Noir	Noir semi-mat PU 6224	ANGLE 20°	ANGLE 60°	ANGLE 85°
0 part	100 parts		10	25
10 parts	90 parts		30	50
20 parts	80 parts		40	60
30 parts	70 parts		50	70
40 parts	60 parts		75	85
50 parts	50 parts	60	85	90
60 parts	40 parts	70	90	
70 parts	30 parts	80	91	
80 parts	20 parts	85	92	
90 parts	10 parts	90	93	
100 parts	0 part	92	95	



Le degré de brillant obtenu peut varier en fonction de la viscosité d'application, de l'épaisseur déposée et des conditions d'application et de séchage.