







6246 MS VERNIS POLYURETHANE

-  **DEFINITION**..... Vernis polyuréthane à base de résine acrylique
AFNOR T 36005 Famille 1 classe 7b1 6a
-  **PROPRIETES**..... Facilité d'application
Très haut brillant
Excellente durabilité extérieure
Protection anti UV
Très bonne tension
Bonne résistance mécanique et chimique après 48 heures de séchage
-  **SUPPORTS**..... Base mate à revernir
Fond apte à recevoir un vernis polyuréthane
-  **DESTINATIONS**..... Carrosserie
Industrie générale
Matériel roulant
-  **APPLICATION**..... Pistolet pneumatique, HVLP
Application électrostatique (nous consulter)
-  **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUS FORME DE LIVRAISON (température 20 C)**

COULEUR	: Incolore
ASPECT	: Brillant
DENSITE	: 0,98 (± 0,03)
E.S. POIDS	: 49 % (± 2%)
VISCOSITE	: 30" +/- 5" Coupe Afnor N° 4







 **SECURITE ET ENVIRONNEMENT**

COV : 485 g/l sur le produit PAE (catalyse version HES)
Produit catégorie J - limite COV 2010 : 500 g/l
Consulter la fiche de données de sécurité

6246 MS VERNIS POLYURETHANE



MISE EN ŒUVRE (température 20 C – hygrométrie relative 65%)

PREPARATION DOSAGE		VERSION STANDARD	VERSION THIX	VERSION HES
EN VOLUME	PRODUIT	6246 : 2 volumes	6246 : 4 volumes	6246 : 3 volumes
	DURCISSEUR	3600 : 1 volume	3675 : 1 volume	3810 / 3811 : 1 volume
	DILUANT	3080 / 3060 / 3061 rapide / std / lourd : 0 à 5 %	3080 / 3060 / 3061 rapide / std / lourd : 0 à 5 %	3080 / 3060 / 3061 rapide / std / lourd : 0 à 5 %
	VISCOSITE D'APPLICATION	20 ± 5 secondes Coupe Afnor N°4 (pistolet pneumatique)		
	POT LIFE	2 heures		
	EPAISSEUR SECHE RECOMMANDEE	40 à 50 µm		
	RENDEMENT THEORIQUE	100 à 150 g / m ²		
	SECHAGE AIR SECHAGE ACCELERE [40 µm sec]	HP : 45' - 1 h SEC : 5 h DUR : 24 h désolvatation suivi de 30' à 60°C		
	RECOUVRABILITE [40 µm sec]	Par lui-même après 24 heures de séchage		
NE PAS utiliser d'accélérateur PU 3685				