

8900 / 8901
VERNIS POLYURETHANE MS EXPRESS /
EXPRESS MAT

TABLEAU DES VALEURS DE BRILLANTS

MELANGE EN POIDS		BRILLANCE	
VERNIS PU 8900 MS EXPRESS - BRILLANT	VERNIS PU 8901 MS EXPRESS - MAT	ANGLE 60°	ANGLE 85°
0 part	100 parts	7-10	15-20
15 parts	85 parts	30-35	-
40 parts	60 parts	55-60	-



Ces chiffres correspondent à des applications de vernis de l'ordre de 35-45 μ , sur fond PU blanc brillant, à une viscosité de 20" (CA4 à 20° C) au pistolet pneumatique, et à un séchage de 30' à 20° C + 1 heure à 60° C.

Ces valeurs sont indicatives, elles dépendent de la nature du fond, de l'épaisseur déposée, de la viscosité, des conditions d'application et de séchage, etc.