

SAINT-LUC'O MAT CLASSIC

Peinture acrylique mate en phase aqueuse



LES + PRODUIT

- Ecolabel Européen / Classement A+ / 0% de C.O.V*
- Bon pouvoir couvrant
- Sans odeur
- Excellente blancheur
- Grande matité
- Facilité d'application.

* voir ci-dessous dans "Caractéristiques"

DESTINATION

- Intérieur
- Finition mate pour murs, plafonds et décoration

CARACTÉRISTIQUES

Classification ECOLABEL	N° d'enregistrement DE/032/008
Classification AFNOR	NFT 36-005, famille I, classe 7b2
Définition	Peinture acrylique mate en phase aqueuse
Teinte	Blanc
Aspect du film sec	Mat. Réflectance à 85° : 3
Opacité (rapport de contraste)	Classe 1 pour 7 m ² /l selon norme EN 13.300
Résistance à l'abrasion humide	Classe 3 selon norme EN 13.300
Liants	Copolymère acrylique
Pigments	Dioxyde de titane rutile et carbonate de calcium
Solvant	Eau
Taux de COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient 0.175 g/litre, soit 0,175/1552 = 0,011% arrondi à 0%
Densité moyenne	± 1,552 (+ 20° C)
Extrait sec en poids	61 %
Conditionnement	5 L - 15 L
Délai de stockage	12 mois env. en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

- Pratique par couche : ± 8 m²/litre

LES SUBJECTILES

- Enduits minéraux
- Béton
- Fibrociment
- Peinture en dispersion
- Plaques de plâtre à épiderme cartonné
- Papier grain
- etc.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de : **A+** (très faibles émissions) à **C** (fortes émissions).

MISE EN ŒUVRE

- La préparation des fonds sera conforme aux spécifications du D.T.U. 59.1

Température d'application : + 5°C mini. / + 35°C maxi.

Matériel d'application

- Brosse synthétique
- Finition soignée :
Rouleau type polyester tissé 12 mm, (ex. ROTACRYL 12, ref. 25.070)
- Finition garnissante :
Rouleau type polyamide texturé 12 mm, (ex. ROTANYL 12, ref. 25.100)
- Pistolet airless (angle d'application : 50° • buse : 0,018-0,026
 - pression : 150-180 bars)

Conseils d'application

Sur fonds neuf ou absorbant :

Appliquer au préalable ST-LUC'O PRIM PREMIUM.

En cas d'un support légèrement farinant :

Impression solvantée, type IMPRESSION TRADITIONNELLE ST- LUC.

En cas d'un support où l'accrochage est délicat :

Pour rester dans une démarche environnementale, des essais préalables seront nécessaires avant d'appliquer le PTS HYDRO ST-LUC.

Dilution : à l'eau

Nettoyage du matériel : à l'eau, avant séchage

SÉCHAGE

À + 20° C et 65 à 75 % d'humidité relative

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
après 30 min. environ	après 1 h. environ	après 4 h. environ

Le temps de séchage est augmenté à basse température ou par humidité relative élevée.

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com »

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.