

PRIMAIRE TOUS SUPPORTS HYDRO

Primaire d'accrochage multi supports acrylique polyuréthane en phase aqueuse



LES + PRODUIT

- Adhérence exceptionnelle sur les matériaux les plus divers
- Séchage rapide
- Garissant, facile d'application
- Excellent durcissement
- Sans odeur.

DESTINATION

- Intérieur / Extérieur
- Tous supports courants du bâtiment (voir rubrique "Subjectiles" ci-après).

CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR	NFT 36-005 Famille I – Classe 7b2
Définition	Peinture mate
Teintes	Blanc - Gris
Aspect du film sec	Mat. Réflectance à 60° : 13
Liant	Acrylique
Pigments	Oxyde de titane
Solvant	Eau
Taux de COV	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/i) : 140 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 42 g/l de COV.
Densité moyenne	± 1.30 (blanc) à +20°C
Extrait sec en volume	46 % ± 0,5%
Conditionnement	1 L - 3 L - 15 L
Délai de stockage	12 mois env. en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

- Rendement pratique par couche 8 à 10 m² / litre
- En extérieur : ne pas dépasser 6 à 8 m² / litre

LES SUBJECTILES

- Métaux ferreux non corrodés, zinc, aluminium, inox, galvanisé, cuivre, alliages divers, plastiques durs, verre, carrelages, vernis, lasures bois.
- Pour les supports non cités ci-dessus : un essai préalable devra être réalisé.



PRIMAIRE TOUS SUPPORTS HYDRO

MISE EN ŒUVRE

- Travaux préparatoires et conditions d'application suivant le DTU 59-1.

Température d'application : + 10°C mini. / + 35°C maxi

- Ne pas appliquer sur supports humides, froids ou trop chauds.
- Bien dégraisser les supports.

Sur supports métalliques ferreux

- Éliminer par grattage et / ou brossage les traces de rouille.
- Il est impératif, sur les surfaces même légèrement corrodées, d'appliquer un primaire adapté.

Sur supports métalliques non ferreux

- Il est impératif de dérocher les parties galvanisées / aluminium / ...

Matériel d'application

- Brosse synthétique
- Rouleau polyester tissé 12 mm (type ROTACRYL 12, réf. 25.070)

Conseils d'application

- Il est recommandé de poncer légèrement tout support très lisse et brillant afin de rendre le film mat.
- Il est nécessaire de recouvrir avant 72 heures ou bien de poncer légèrement le film avant de le recouvrir de la finition.
- Recouvrable par toutes peintures glycérophtaliques en phase solvantée ou peintures en phase aqueuse adaptées.

Dilution : à l'eau

Peinture prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel : à l'eau, aussitôt après utilisation.

SÉCHAGE

À 20°C et 65% HR.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
15 minutes	1 heure	après 6 heures Il est nécessaire de recouvrir avant 72 heures.

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com »

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.